



شماره: ۲-۲۳۱۰
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲

بنام خدا

مدیریت محترم شرکت کهن معدن کندوان

با سلام:

احتراماً نتیجه اندازه‌گیری جذب آب نمونه ارسالی بشرح زیر تقدیم می‌گردد:

Sample	جذب آب
نمونه شماره ۳	0.21

با تشکر

کانساران بینالود

مدیر عامل جواد همتی



کلیه نتایج این آزمایشگاه جهت دریافت و تأیید بر روی سایت موجود می باشد.

آزمایشگاه / دفتر مرکزی : جاده دماوند ، نرسیده به بومهن ، پارک فناوری پردیس

دفتر تهران : ضلع جنوبی بزرگراه رسالت ، بین ۱۶ متری اول و دوم مجیدیه ، پلاک ۹۹۶ ، ساختمان ۲۴۵ ، طبقه سوم ، واحد ۵

تلفن: ۸-۰۹۸۷۰۰۲۲۳ / ۲۲۳۲۴۸۲۰ / فکس: ۲۲۳۲۷۶۳۱ تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۷۸۷۱۲

www.binaloud.com office@binaloud.com



شماره: ۲۳۳۲
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۶

بنام خدا

مدیریت محترم شرکت کهن معدن کندوان

با سلام:

احتراماً نتیجه آنالیز نمونه ارسالی بشرح زیر تقدیم می گردد.

Sample	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	Na2O	K2O	MgO	TiO2
	%	%	%	%	%	%	%	%
نمونه شماره ۳	25.61	1.89	0.55	38.98	0.02	0.73	0.55	0.086

Sample	MnO	P2O5	S	L.O.I	Cl	Ba	Sr	Cu
	%	%	%	%	ppm	ppm	ppm	ppm
نمونه شماره ۳	0.051	0.125	0.002	31.26	92	35	197	10

Sample	Zn	Pb	Ni	Cr
	ppm	ppm	ppm	ppm
نمونه شماره ۳	20	17	33	8

با تشکر

کانساران بینالود
مدیر عامل جواد همتی

کلیه نتایج این آزمایشگاه جهت دریافت و تأیید بر روی سایت موجود می باشد.

آزمایشگاه / دفتر مرکزی: جاده دماوند، نرسیده به بومهن، پارک فناوری پردیس

دفتر تهران: ضلع جنوبی بزرگراه رسالت، بین ۱۶ متری اول و دوم مجیدیه، پلاک ۹۹۶، ساختمان ۲۴۵، طبقه سوم، واحد ۵

تلفن: ۸-۰۹۸۷۰۰۲۲۳ / ۲۲۳۲۴۸۲۰ / فکس: ۲۲۳۲۷۶۳۱ / تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۷۸۷۱۲

شماره: ۲۴۲۱
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۶

بنام خدا

مدیریت محترم شرکت کهن معدن کندوان

با سلام:

احتراماً نتیجه اندازه‌گیری سختی نمونه‌های ارسالی بشرح زیر تقدیم می‌گردد:

Sample	سختی
نمونه شماره ۱	3 - 3.5
نمونه شماره ۲	3 - 3.5
نمونه شماره ۳	3 - 3.5
نمونه شماره ۴	3 - 3.5
نمونه شماره ۵	3 - 3.5
نمونه شماره ۶	3 - 3.5
نمونه شماره ۷	3 - 3.5

با تشکر

کانساران بینالود
مدیر عامل جواد همتی



کلیه نتایج این آزمایشگاه جهت دریافت و تأیید بر روی سایت موجود می باشد.

آزمایشگاه / دفتر مرکزی : جاده دماوند ، نرسیده به بومهن ، پارک فناوری پردیس

دفتر تهران : ضلع جنوبی بزرگراه رسالت ، بین ۱۶ متری اول و دوم مجیدیه ، پلاک ۹۹۶ ، ساختمان ۲۴۵ ، طبقه سوم ، واحد ۵

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۷۸۷۱۲ / ۲۲۳۲۴۸۲۰ / ۲۲۳۰۰۹۸۷-۸ فکس: ۲۲۳۲۷۶۳۱ تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۷۸۷۱۲

www.binaloud.com office@binaloud.com

شماره: ۲۳۱۰-۱
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۲

بنام خدا

مدیریت محترم شرکت کهن معدن کندوان

با سلام:

احتراماً نتیجه اندازه‌گیری وزن مخصوص نمونه‌های ارسالی بشرح زیر تقدیم می‌گردد:

Sample	SG
نمونه شماره ۱	2.68
نمونه شماره ۲	2.69
نمونه شماره ۳	2.67
نمونه شماره ۴	2.63
نمونه شماره ۵	2.67
نمونه شماره ۶	2.67
نمونه شماره ۷	2.68

با تشکر

کانساران بینالود

مدیر عامل جواد همتی



کلیه نتایج این آزمایشگاه جهت دریافت و تأیید بر روی سایت موجود می باشد.

آزمایشگاه / دفتر مرکزی : جاده دماوند ، نرسیده به بومهن ، پارک فناوری پردیس

دفتر تهران : ضلع جنوبی بزرگراه رسالت ، بین ۱۶ متری اول و دوم مجیدیه ، پلاک ۹۹۶ ، ساختمان ۲۴۵ ، طبقه سوم ، واحد ۵

تلفن: ۸-۰۹۸۷-۲۲۳۰ / ۲۲۳۲۴۸۲۰ / فکس: ۲۲۳۲۷۶۳۱ / تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۷۸۷۱۲

www.binaloud.com office@binaloud.com